

Línea Industrial

SELLADOR

ANTIALCALINO

Recubrimiento primario base agua formulado con polímeros acrílicos modificados de alta resistencia al espectro alcalino. Su función principal es penetrar la porosidad del sustrato cementicio, neutralizar la alcalinidad libre (humedad con pH elevado) y actuar como una barrera aislante que evita la eflorescencia (aparición de sales blancas en la superficie) y la migración de manchas.



**EXCELENTE
ADHESIÓN
ANCLAJE**



**EFECTO
BARRERA**



**FÁCIL
APLICACIÓN**



BLANCO TRASLÚCIDO

Presentación:



Galón
(3,785 Lts)



Cuñete
(5,14 Lts)

Rendimiento:

35 - 45 m² / Gal.

Tiempo de Secado:

- Secado a Tacto: 40 min

Se recomienda esperar de 4 a 6 hrs antes de aplicar la pintura de color.

Método de Aplicación:



Rodillo



Brocha



Av. Principal de Alta Vista con calle El Club,
Municipio Libertador, Distrito Capital.
productosaditop@gmail.com
@aditop.ve
www.productosaditop.com



RIF: J-505213423

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

- Nombre del producto: **Sellador Fondo Antialcalino.**
- Compuesto: Resinas, cargas o extendedores, pigmentos, agua y aditivos.
- Tipo: Líquido viscoso.

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento primario base agua formulado con polímeros acrílicos modificados de alta resistencia al espectro alcalino. Su función principal es penetrar la porosidad del sustrato cementicio, neutralizar la alcalinidad libre (humedad con pH elevado) y actuar como una barrera aislante que evita la eflorescencia (aparición de sales blancas en la superficie) y la migración de manchas.

CARACTERÍSTICAS

- Color: Blanco / Traslúcido
- Acabado: Mate
- Viscosidad: 75 a 85 (KU) a 25°C.
- Vehículo: Resina Acrílica Estirenada o copolímeros acrílicos modificados con resistencia alcalina estricta.
- Tipo de pigmento: Pigmentos Extendedores.
- Tipo de diluyente: Agua potable.
- Sólidos por peso: 30% a 35% de Sólidos por Volumen
- Secado: Secado a Tacto: 3 hrs. Duro: 6 hrs. Repintado: 24 hrs.
- Rendimiento teórico: Un galón rinde entre 35 y 45 m², dependiendo de la superficie.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Inhalación: Aléjese del área de riesgo, manténgase respirando aire fresco, consulte a su médico.
- Contacto con la piel: Limpie bien con agua y Jabón.
- Contacto con los ojos: Enjuáguese inmediatamente con abundante agua fresca, consulte su médico.
- Ingestión: No induzca a vomitar, consulte a su médico.

VENTAJAS

- Resistencia Química
- Excelente Sellado y Anclaje
- Efecto Barrera (Bloqueador).
- Lista para usar, fácil de aplicar.
- Excelente relación precio / valor

USOS Y APLICACIONES

Uso: El sellador es indispensable para paredes nuevas (friso, cemento o bloque) y superficies que sufren por humedad o salitre. Su función es neutralizar los químicos naturales del cemento para que no quemen, manchen ni desprendan la pintura final. Preparación: La pared debe estar limpia, seca y libre de polvo o partes flojas. Aplicación: Aplica 1 sola mano uniforme usando brocha, rodillo o pistola. Secado: Al tacto en 40 min pero debes esperar de 4 a 6 hrs antes de aplicar la pintura de color. Rendimiento: Un galón rinde entre 35 y 45 m², dependiendo de la superficie.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN

- Aplicar en ambientes ventilados.
- Producto no inflamable.
- Cerrar el recipiente después de cada uso.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- No Ingiera.
- En caso de contacto con la piel o los ojos, lave con abundante agua. Si es ingerido, no induzca el vómito y busque atención médica.
- Utilice equipos de protección industrial durante su manejo, en caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones.
- No se vierta en cañerías, ríos o lagos.
- Utilice agua para lavar las herramientas luego de usarlas.



Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio. ADITOP no tiene control sobre las condiciones de ejecución, las herramientas utilizadas, la mano de obra empleada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados. Por lo tanto, ADITOP no se responsabiliza de los resultados obtenidos en condiciones que no pueden ser verificadas una vez concluido el trabajo. Servicio técnico: disponible para aclarar dudas sobre compatibilidad y recomendaciones de uso, dentro del alcance de la garantía.

Nota: la información se entrega para uso orientativo y su interpretación debe ajustarse a las condiciones reales de aplicación.