



Av. Principal de Alta Vista con calle El Club,
Municipio Libertador, Distrito Capital.
productosaditop@gmail.com
@aditop.ve
www.productosaditop.com

ADITOP
PRODUCTOS

RIF: J-505213423

Línea Automotriz

ALTO RELLENO

FONDO

Fondo para reacabado automotriz, ideal para reparaciones en talleres de latonería y pintura.

Ofrece excelente adhesión en superficies metálicas y masillas plásticas, con alto poder de relleno, fácil lijabilidad y rápido secado, lo que mejora el rendimiento en retoques y pintura.



SECAMIENTO
RÁPIDO



MÁXIMA
ADHERENCIA




FÁCIL DE LIJAR



Blanco
7000-75



Gris
7000-70



Negro
7000-78

Presentación:



1/4 Galón
(943 ml)



1 Galón
(3,785 Lts)

Rendimiento:

(40 - 50) m² por galón a 1 mil
de espesor de película seca.

Tiempo de Secado:

Tacto: 5 min.
Repintar: 10 min.
Para lijar: 1 hr.

Método de Aplicación:



Pistola de aplicación



Av. Principal de Alta Vista con calle El Club,
Municipio Libertador, Distrito Capital.
productosaditop@gmail.com
@aditop.ve
www.productosaditop.com



RIF: J-505213423

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

- Nombre del producto: **Fondo Alto Relleno**
- Compuesto: Resinas alquídicas modificadas, hidrocarburos alifáticos y aromáticos, compuestos orgánicos e inorgánicos.
- Tipo: Líquido viscoso.

DESCRIPCIÓN

Fondo para uso en reacabado automotriz, formulado para las reparaciones generales en talleres de latonería y pintura. Posee excelente adhesión en superficies metálicas ferrosas, sobre masillas plásticas poliéster y acrílicas del tipo utilizado en la reparación de carrocerías. El alto poder de relleno, la fácil lijabilidad y el corto tiempo de secado permite obtener un muy buen rendimiento en la ejecución de tareas de retoque y pintura en general.

CARACTERÍSTICAS

- Color: blanco, gris y negro
- Acabado: Mate
- Viscosidad: 120 - 125 KU
- Vehículo: Resina alquídica.
- Tipo de pigmento: Inorgánicos y orgánicos.
- Tipo de solvente: Hidrocarburos alifáticos
- Sólidos por peso: (52 - 56)%
- Secamiento: Tacto: 5 min. .Repintar: 10 min. Lijar: 1hr.
- Inflamabilidad: Inflamable 3
- Dilución: Máximo 2 de fondo por 1 de thinner acrílico.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Inhalación: Aléjese del área de riesgo, manténgase respirando aire fresco, consulte a su médico.
- Contacto con la piel: Limpie bien con agua y Jabón.
- Contacto con los ojos: Enjuáguese inmediatamente con abundante agua fresca, consulte su médico.
- Ingestión: No induzca a vomitar, consulte a su médico.

USOS Y APLICACIONES

- Uso: Para hierro, aluminio y galvanizado limpios; plásticos rígidos lijados (excluyendo polietileno y polipropileno); sustratos ya pintados en buen estado.
- Preparación de superficie: limpiar bien; impedir grasa y suciedad; galvanizados deben ser fondeados; hierro/aluminio usar acondicionador de metales.
- Aplicación: aplicar 2 manos medio húmedas para 20-25 mils de espesor; secado entre manos 10 minutos.
- Secado y lijado: esperar 15-20 minutos antes de lijar; lijar antes de aplicar acabado.
- Notas: trabajar en condiciones adecuadas de temperatura y ventilación.

REDUCCIÓN

Agite bien antes de proceder con la reducción. Reduzca al 150% con thinner (1 de fondo x 15 partes de thinner). Rango de dilución 50-175%.

El Fondo de Alto Relleno, también puede reducirse con thinner acrílico lo cual requiere menos volumen de thinner (rango de dilución 100-150%), ofreciendo un acabado final superior.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN

- Inflamable.
- Manténgase alejado del calor, chispas y llamas.
- Solo use con ventilación adecuada.
- Evite el contacto prolongado con la piel, respirar la llovizna de rocío de vapor o el polvillo.
- Cerrar el recipiente después de cada uso.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- No Ingiera.



Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio. ADITOP no tiene control sobre las condiciones de ejecución, las herramientas utilizadas, la mano de obra empleada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados. Por lo tanto, ADITOP no se responsabiliza de los resultados obtenidos en condiciones que no pueden ser verificadas una vez concluido el trabajo. Servicio técnico: disponible para aclarar dudas sobre compatibilidad y recomendaciones de uso, dentro del alcance de la garantía.

Nota: la información se entrega para uso orientativo y su interpretación debe ajustarse a las condiciones reales de aplicación.