



Av. Principal de Alta Vista con calle El Club,
Municipio Libertador, Distrito Capital.
productosaditop@gmail.com
@aditop.ve
www.productosaditop.com



RIF: J-505213423

Línea Industrial

ESMALTE

MARTILLADO

Producto elaborado a base de resinas alquídicas, de secamiento rápido, acabado brillante y texturizado, buen cubrimiento, alta adherencia y alto rendimiento. Ideal para aplicaciones industriales y domésticas.




**EXCELENTE
ADHESIÓN Y
RESISTENCIA**




**ACABADO
BRILLANTE
TEXTURIZADO**




**FACIL
APLICACIÓN**



Azul
5300-50



Verde
5300-60



Gris
5300-90

Presentación:



1/4 Galón
(943 ml)



1 Galón
(3,785 Lts)

Rendimiento:

(25) m² por galón, 1 mano

Tiempo de Secado:

- Al tacto: 30 min
- Repintado 4 horas.

Método de Aplicación:



Pistola convencional



Av. Principal de Alta Vista con calle El Club,
Municipio Libertador, Distrito Capital.
productosaditop@gmail.com
@aditop.ve
www.productosaditop.com



RIF: J-505213423

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

- Nombre del producto: **Esmalte Martillado**
- Compuesto: Resinas alquídicas, pigmentos , aditivos y secantes.
- Tipo: Líquido viscoso.

DESCRIPCIÓN

Es un acabado Alquídico de excelente calidad usado para Interiores y Exteriores, diseñado para proteger estructuras de concreto, acero y madera, en ambientes cotidianos e industriales, tales como tuberías, puentes, ventanas, puertas, barandas y techos donde se requiere protección y durabilidad.

CARACTERÍSTICAS

- Color: Según carta
- Acabado: Brillante
- Viscosidad: 80 - 90 KU
- Vehículo: Resina alquídica
- Tipo de pigmento: Inorgánicos y orgánicos.
- Tipo de solvente: Hidrocarburos alifáticos
- Sólidos por peso: (35 ± 5)%
- Secamiento: Tacto: 30 min.
- Repintar: 4 hrs.
- Inflamabilidad: Inflamable 3
- Dilución: Máximo (10 %) en peso.



VENTAJAS

- Acabado brillante y texturizado
- Secamiento rápido
- Buen cubrimiento
- Alta adherencia
- Excelente rendimiento.

USOS Y APLICACIONES

Aplicable a superficies metálicas, madera, equipos industriales y artículos en general. Se recomienda que la superficie debe estar seca, libre de sucio, grasa y óxido para obtener un óptimo resultado. Método de aplicación: pistola convencional. En presencia de óxido o alcalinidad se sugiere aplicar previamente fondo cromato o antialcalino según sea el caso. Al aplicar sobre pinturas brillantes se debe lijar ligeramente para mayor adherencia.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN

- Inflamable.
- Manténgase alejado del calor, chispas y llamas.
- Solo use con ventilación adecuada.
- Evite el contacto prolongado con la piel, respirar la llovizna de rocío de vapor o el polvillo.
- Cerrar el recipiente después de cada uso.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- No Ingiera.

MEDIDADES DE SEGURIDAD

- Inhalación: Aléjese del área de riesgo, manténgase respirando aire fresco, consulte a su médico.
- Contacto con la piel: Limpie bien con agua y Jabón.
- Contacto con los ojos: Enjuáguese inmediatamente con abundante agua fresca, consulte su médico.
- Ingestión: No induzca a vomitar, consulte a su médico.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio. ADITOP no tiene control sobre las condiciones de ejecución, las herramientas utilizadas, la mano de obra empleada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados. Por lo tanto, ADITOP no se responsabiliza de los resultados obtenidos en condiciones que no pueden ser verificadas una vez concluido el trabajo. Servicio técnico: disponible para aclarar dudas sobre compatibilidad y recomendaciones de uso, dentro del alcance de la garantía.

Nota: la información se entrega para uso orientativo y su interpretación debe ajustarse a las condiciones reales de aplicación.