

FONDO Alto Relleno

Línea Automotriz



Fondo para reacabado automotriz, ideal para reparaciones en talleres de latonería y pintura. Ofrece excelente adhesión en superficies metálicas y masillas plásticas, con alto poder de relleno, fácil lijabilidad y rápido secado, lo que mejora el rendimiento en retoques y pintura.



Rápido secado



Fácil de lijar



Máxima adherencia

PRECAUCIONES PARA EL MANEJO

- Aplicar en ambientes ventilados.
- Producto inflamable en su estado líquido.
- Utilizar equipo de protección personal como mascarilla, lentes de seguridad y guantes.
- Manténgase alejado del calor, llama abierta o fuentes de ignición.
- Evítese el contacto con los ojos y el contacto prolongado con la piel.
- En caso de ingestión accidental, acuda inmediatamente al médico con el envase de este producto.
- MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRECAUCIONES PARA ALMACENAMIENTO

Almacene el producto bien cerrado, en un lugar seco y fresco, alejado de fuentes de calor, llamas abiertas y luz solar directa. Una vez abiertos los recipientes originales, mantenerlos bien tapados y bajo las condiciones especificadas anteriormente.

Presentación:



1/4 Galón
(943 ml)



1 Galón
(3,785 Lts)

Rendimiento:

(45 - 50) m² por galón a 1ml de espesor de película seca.

Tiempo de Secado:

Tacto: 3 - 5 min.
Repintar: 5 - 10 min.
Para lijar: 30 - 45 min.

Método de Aplicación:



Pistola de aplicación



Av. Principal de Alta Vista con calle El Club,
Municipio Libertador, Distrito Capital.



productosaditop@gmail.com



@aditop.ve

RIF: J-505213423



FONDO Alto Relleno

Línea Automotriz

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

- Nombre del producto: **Fondo Alto Relleno**
- Compuesto: Resinas alquídicas modificadas, hidrocarburos alifáticos y aromáticos, compuestos orgánicos e inorgánicos.
- Tipo: Líquido viscoso.

DESCRIPCIÓN

Fondo para uso en reacabado automotriz, formulado para las reparaciones generales en talleres de latonería y pintura. Posee excelente adhesión en superficies metálicas ferrosas, sobre masillas plásticas poliéster y acrílicas del tipo utilizado en la reparación de carrocerías. El alto poder de relleno, la fácil lijabilidad y el corto tiempo de secado permite obtener un muy buen rendimiento en la ejecución de tareas de retoque y pintura en general.

CARACTERÍSTICAS

- Color: Gris, blanco, negro.
- Peso por galón: $(4,6 \pm 0,2)$ kg/gal.
- Secamiento: Tacto: 3 - 5 min.
Para repintar: 5 - 10 min. Para lijar: 30 - 45 min.
- Rendimiento: $(45 - 50)$ m² por galón a 1mil de espesor de película seca.
- Inflamabilidad: Inflamable.
- Medios de extinción de flama: Espuma -CO₂

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN

- Inflamable.
- Manténgase alejado del calor, chispas y llamas.
- Solo use con ventilación adecuada.
- Evite el contacto prolongado con la piel, respirar la llovizna de rocío de vapor o el polvillo.
- Cerrar el recipiente después de cada uso.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- No Ingera.



USOS Y APLICACIONES

- Uso: Para hierro, aluminio y galvanizado limpios; plásticos rígidos lijados (excluyendo polietileno y polipropileno); sustratos ya pintados en buen estado.
- Preparación de superficie: limpiar bien; impedir grasa y suciedad; galvanizados deben ser fondeados; hierro/aluminio usar acondicionador de metales.
- Aplicación: aplicar 2 manos medio húmedas para 20-25 mils de espesor; secado entre manos 10 minutos.
- Secado y lijado: esperar 15-20 minutos antes de lijar; lijar antes de aplicar acabado.
- Notas: trabajar en condiciones adecuadas de temperatura y ventilación.

REDUCCIÓN

Agite bien antes de proceder con la reducción. Reduzca al 150% con thinner (1 de fondo x 15 partes de thinner). Rango de dilución 50-175%.

El Fondo de Alto Relleno, también puede reducirse con thinner acrílico lo cual requiere menos volumen de thinner (rango de dilución 100-150%), ofreciendo un acabado final superior.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Inhalación: Aléjese del área de riesgo, manténgase respirando aire fresco, consulte a su médico.
- Contacto con la piel: Limpie bien con agua y Jabón.
- Contacto con los ojos: Enjuáguese inmediatamente con abundante agua fresca, consulte su médico.
- Ingestión: No induzca a vomitar, consulte a su médico.



Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio. ADITOP no tiene control sobre las condiciones de ejecución, las herramientas utilizadas, la mano de obra empleada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados. Por lo tanto, ADITOP no se responsabiliza de los resultados obtenidos en condiciones que no pueden ser verificadas una vez concluido el trabajo. Servicio técnico: disponible para aclarar dudas sobre compatibilidad y recomendaciones de uso, dentro del alcance de la garantía.

Nota: la información se entrega para uso orientativo y su interpretación debe ajustarse a las condiciones reales de aplicación.