



Av. Principal de Alta Vista con calle El Club,
Municipio Libertador, Distrito Capital.
productosaditop@gmail.com
@aditop.ve
www.productosaditop.com



RIF: J-505213423

Línea Industrial

ESMALTE SECADO RÁPIDO

MARINO

Formulado con resinas alquídicas y caucho clorado, este producto proporciona un excelente cubrimiento y nivelación. Ha sido diseñado específicamente para decorar y proteger superficies de metal, madera y concreto que se encuentran en ambientes marinos.



**RESISTENCIA A
CONDICIONES
ADVERSAS**



**PROTECCIÓN
PROLONGADA**



**ACABADO DECORATIVO
COMO CAPA FINAL**



Blanco
5600-10




Amarillo
5600-20



Naranja
5600-30



Rojo
5600-40




Azul Marino
5600-50



Verde Alga
5600-60



Gris Amanecer
5600-80



Negro
5600-87

Presentación:



1/4 Galón
(943 ml)



1 Galón
(3,785 Lts)

Rendimiento:

35 m² por galón, 1 mano
dependiendo modo de
aplicación y sustrato.

Tiempo de Secado:

- Tacto: 1 hr.
- Libre de Huellas: 3 hrs.
- Repintar: 16 - 20 hrs.

Método de Aplicación:



Pistola



Rodillo



Brocha



Av. Principal de Alta Vista con calle El Club,
Municipio Libertador, Distrito Capital.
productosaditop@gmail.com
@aditop.ve
www.productosaditop.com



RIF: J-505213423

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

- Nombre del producto: **Marino Esmalte SR**
- Compuesto: Resinas alquídicas, caucho clorado, pigmentos, aditivos, solventes aromáticos.
- Tipo: Líquido viscoso.

DESCRIPCIÓN

Esmalte de secado rápido formulado con resinas alquídicas y caucho clorado, este producto proporciona un excelente cubrimiento y nivelación. Ha sido diseñado específicamente para decorar y proteger superficies de metal, madera y concreto que se encuentran en ambientes marinos.

CARACTERÍSTICAS

- Colores: Ver carta de colores.
- Acabado: Brillante.
- Viscosidad: 80 - 90 KU
- Vehículo: Resina alquídica y caucho clorado.
- Tipo de pigmento: Inorgánicos y orgánicos.
- Tipo de solvente: Hidrocarburos aromáticos.
- Sólidos por peso: (40 ± 5)%
- Secamiento: Tacto: 1 hr. Libre de Huellas: 3 hrs.
- Repintar: 16 - 20 hrs.
- Dilución: Máximo (5 %) en peso.
- Inflamabilidad: Inflamable 2
- Rendimiento: 35 m²/gal dependiendo del modo de aplicación, porosidad y color del sustrato.

MEDIDADES DE SEGURIDAD

- Inhalación: Aléjese del área de riesgo, manténgase respirando aire fresco, consulte a su médico.
- Contacto con la piel: Limpie bien con agua y Jabón.
- Contacto con los ojos: Enjuáguese inmediatamente con abundante agua fresca, consulte su médico.
- Ingestión: No induzca a vomitar, consulte a su médico.

VENTAJAS

- Rápida adhesión y resistencia a condiciones adversas: defensa efectiva contra corrosión y oxidación de superficies metálicas, madera y concreto.
- Acabado decorativo como capa final, con buena apariencia estética.
- Protección prolongada en ambientes marinos.

USOS Y APLICACIONES

Asegúrese de que la superficie esté limpia y seca.

Agite bien el producto antes de usar.

Aplicación: Brocha o rodillo aplique sin dilución. Para aplicación con pistola, ajustar viscosidad utilice como disolvente thinner acrílico Aditop, en una concentración máxima de 5 %.

Ideal para uso exterior, sobre superficies metálicas, madera y concreto, expuestas en ambientes marinos.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN

- Inflamable.
- Manténgase alejado del calor, chispas y llamas.
- Solo use con ventilación adecuada.
- Evite el contacto prolongado con la piel, respirar la llovizna de rocío de vapor o el polvillo.
- Cerrar el recipiente después de cada uso.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- No Ingiera.



Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio. ADITOP no tiene control sobre las condiciones de ejecución, las herramientas utilizadas, la mano de obra empleada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados. Por lo tanto, ADITOP no se responsabiliza de los resultados obtenidos en condiciones que no pueden ser verificadas una vez concluido el trabajo. Servicio técnico: disponible para aclarar dudas sobre compatibilidad y recomendaciones de uso, dentro del alcance de la garantía.

Nota: la información se entrega para uso orientativo y su interpretación debe ajustarse a las condiciones reales de aplicación.