

Línea Industrial

SECADO RÁPIDO
ESMALTOP

Producto elaborado a base de resinas alquídicas, de secamiento rápido, acabado brillante, buen cubrimiento, alta adherencia y excelente rendimiento. ideal para aplicaciones industriales y domésticas.



**ALTO
RENDIMIENTO**



**EXCELENTE
RESISTENCIA**



**SECADO
RÁPIDO**



Blanco
5000-10



Negro
5000-87

Presentación:



1/4 Galón
(943 ml)



1 Galón
(3,785 Lts)

Rendimiento:

(35 - 40) m² por galón, 1 mano

Tiempo de Secado:

- Secado a Tacto: 5 min.
- Libre de Huellas: 10 min.
- Repintar: 8 Hrs.
- Duro: 12 Hrs.

Método de Aplicación:



Pistola



Rodillo



Brocha



Av. Principal de Alta Vista con calle El Club,
Municipio Libertador, Distrito Capital.
productosaditop@gmail.com
@aditop.ve
www.productosaditop.com



RIF: J-505213423

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

- Nombre del producto: **Esmalte Secamiento Rápido**
- Compuesto: Resinas alquídicas, pigmentos , aditivos y secantes.
- Tipo: Líquido viscoso.

DESCRIPCIÓN

Producto elaborado a base de resinas alquídicas, de secamiento rápido, acabado brillante, buen cubrimiento, alta adherencia y excelente rendimiento. ideal para aplicaciones industriales y domésticas.

CARACTERÍSTICAS

- Color: Según carta.
- Acabado: Brillante
- Viscosidad: 80 - 90 KU.
- Peso por galón: (5 ± 0,20) Kg/gal.
- Vehículo: Resinas Alquídica modificadas.
- Tipo de pigmento: Orgánicos e inorgánicos.
- Tipo de solventes: Hidrocarburos aromáticos.
- Sólidos por peso: (30 - 35) %.
- Secamiento: Tacto 5 mín. Libre de Huella 10 min. Repintado: 8 hrs. Duro 12 horas.
- Inflamabilidad: Inflamable.
- Rendimiento: 40 - 45 mts² por galón (1 mano).
- Dilución: 15 - 20 % (Thinner).
- Aplicación: Pistola del tipo convencional.



VENTAJAS

- Excelente relación precio / valor
- Variedad de colores
- Buena resistencia y durabilidad
- Óptimo cubrimiento

USOS Y APLICACIONES

Ideal para proteger y decorar superficies, artículos de metal y madera en ambientes interiores y exteriores, tales como puertas, ventanas, rejas, maquinaria pesada y agrícola, tanques, entre otros. Se recomienda que la superficie debe estar seca, libre de sucio, grasa y óxido para obtener un óptimo resultado. En presencia de óxido se sugiere aplicar previamente fondo cromato. Al aplicar sobre pinturas brillantes se debe lijar ligeramente para mayor adherencia.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN

- Inflamable.
- Manténgase alejado del calor, chispas y llamas.
- Solo use con ventilación adecuada.
- Evite el contacto prolongado con la piel, respirar la llovizna de rocío de vapor o el polvillo.
- Cerrar el recipiente después de cada uso.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- No Ingiera.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Inhalación: Aléjese del área de riesgo, manténgase respirando aire fresco, consulte a su médico.
- Contacto con la piel: Limpie bien con agua y Jabón.
- Contacto con los ojos: Enjuáguese inmediatamente con abundante agua fresca, consulte su médico.
- Ingestión: No induzca a vomitar, consulte a su médico.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio. ADITOP no tiene control sobre las condiciones de ejecución, las herramientas utilizadas, la mano de obra empleada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados. Por lo tanto, ADITOP no se responsabiliza de los resultados obtenidos en condiciones que no pueden ser verificadas una vez concluido el trabajo. Servicio técnico: disponible para aclarar dudas sobre compatibilidad y recomendaciones de uso, dentro del alcance de la garantía.

Nota: la información se entrega para uso orientativo y su interpretación debe ajustarse a las condiciones reales de aplicación.